

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

**ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ КАЛЬЦИЕВОЙ
НЕГАШЕНОЙ КОМОВОЙ БЫСТРОГАСЯЩЕЙСЯ**

2 и 3 сортов ГОСТ 9179-77

Наименование показателя	2 сорт		3 сорт	
	Требования к продукции, установленные в ТНПА	Фактическое значение параметра	Требования к продукции, установленные в ТНПА	Фактическое значение параметра
Содержание активных CaO+MgO, %	Не менее 80	80,60	Не менее 70	78,77
Время гашения, мин-сек	Не более 8	4-30	Не более 8	5-24
Температура гашения, °С	-	91	-	90
Содержание активного MgO, %	Не более 5	0,48	Не более 5	0,54
Содержание CO ₂ , %	Не более 5	3,11	Не более 7	3,38
Содержание непогасившихся зерен, %	Не более 11	3,22	Не более 14	3,47
Содержание гидратной воды, %	Не более 2	0,10	Не более 2	0,11
Равномерность изменения объема	Известь должна выдерживать испытание	Выдержала	Известь должна выдерживать испытание	Выдержала
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A _{эфф} , Бк/кг	Не более 370	29,7±3,5	Не более 370	29,4±3,6